

بتونه فایبر سمنت

بتونه فایبر سمنت مناسب بتونه کردن سطوح: سیمانی، گچی، بتنی، انواع بلوکهای سبک اتوکلاو و غیر اتوکلاو (هبلکس - AAC - سیپورکس و ...) و همچنین جهت درزگیری دیواره های سمنت برد، فایبر سمنت و دیواره های کناف و دیوار برشی صفحه های درای وال در داخل و خارج ساختمان می باشد.

خواص محصول:

۱. بتونه فایبر سمنت بصورت خشک بسته بندی میگردد.
 ۲. به علت استفاده از چسب پلیمری مرغوب قابلیت کار بصورت یکپارچه تا ضخامت ۱/۵ میلیمتر طی یک مرحله را دارا می باشد.
 ۳. بتونه فایبر سمنت برای آماده شدن تنها نیاز به مخلوط شدن با آب دارد.
 ۴. بتونه فایبر سمنت به صورت پودری شکل و ساخته شده بر پایه پودر معدنی (فیلر)، سیمان و مواد استحکام بخش می باشد که به همراه چسب پلیمری مخصوص به عنوان بتونه سطح و درزگیر قابل استفاده می باشد.
 ۵. بتونه فایبر سمنت در یک نوع دانه بندی تولید میگردد:
- دانه بندی ریز (مش ۲۰۰) برای اجرا تا ۱/۵ میلیمتر جهت بتونه کاری نهایی صاف و یکپارچه و درزگیری
۶. پس از بتونه کاری سطح بتونه کاملاً صاف و یک دست می شود.
 ۷. سرعت در آماده سازی.
 ۸. بدون بو و ایجاد حساسیت.
 ۹. قابلیت هم رنگی با لایه رنگ نهایی (افزودن پیگمنت)
 ۱۰. بیس فام بتونه سفید و خاکستری.
 ۱۱. عدم نیاز به رنگ، روغن بتونه و تینر و حلالهای دیگر جهت آماده شدن.
 ۱۲. خشک شدن سطحی تا یک ساعت بعد از اجرا.
 ۱۳. گیرایش نهایی و سخت شدن بتونه، ده روز بعد از اجرا.
 ۱۴. سازگار با رنگ های اپوکسی، روغنی، اکریلیک، پلاستیک و نماهای پاششی و کنیتکس ساختمانی.
 ۱۵. پس از بتونه کاری و خشک شدن، بتونه به هیچ عنوان متورم، پوسته و از سطح کار جدا نمیشود.
 ۱۶. پوشش دهی دو برابر نسبت به بتونه سنتی.
 ۱۷. سرعت اجرای زیاد.

دیتا شیت بتونه فایبر سمنت

ردیف	شرح	توضیحات
۱	نوع بتونه	بتونه فایبر سمنت پلیمری
۲	شکل بتونه	پودری شکل
۳	رنگ بتونه	سفید - خاکستری - رنگی (افزودن پیگمنت)
۴	ترکیبات بتونه فایبر سمنت	نگهدارنده آب، بهبود دهنده کارایی، و افزودنی خاص جهت بهبود چسبندگی و دوام. کلیه افزودنیها در آب حل می شوند و خطرناک نمی باشند.
۵	محلول مجاز جهت آماده شدن بتونه	آب
۶	میزان اختلاط بتونه فایبر سمنت و محلول مجاز	۳ پیمانه بتونه فایبر سمنت + ۱ پیمانه آب
۷	زمان ماندگاری (مخلوط)	۱ الی ۲ ساعت بستگی به دمای محیط. توجه: ازدیاد دما باعث کاهش زمان ماندگاری اختلاط می گردد.
۸	میزان مصرف	در حالت معمولی جهت پر کردن درزها، ترکها و سوراخ ها، تقریباً ۱ کیلوگرم / متر مربع - لایه ۱ میلیمتری می باشد
۹	مقاومت کششی (چسبندگی) به بتن	بیشتر از ۵ MPa
۱۰	ضخامت کارکرد طی یک مرحله	۱/۵ میلیمتر
۱۱	کمترین دمای محیط در زمان اجرا	۵ الی ۱۰ درجه سانتیگراد
۱۲	بیشترین دمای محیط در زمان اجرا	۴۵ درجه سانتیگراد
۱۳	زمان خشک شدن سطحی در ۲۰ درجه سانتیگراد و ۵۰٪ رطوبت	۵۰ الی ۶۰ دقیقه
۱۴	زمان خشک شدن نهایی و استحکام کامل در ۲۰ درجه سانتیگراد و ۵۰٪ رطوبت	۱۰ روز
۱۵	ابزار مناسب جهت اجرا	کاردک و لیسه - ماله و غیره
۱۶	نیاز به غبار پاشی با آب	جهت استحکام نیاز به غبار پاشی با آب ندارد
۱۷	قابلیت سمباده خوردن	از زمان اجرا تا پایان روز ۵ و قبل از شروع استحکام نهایی قابلیت سمباده خوردن دارد
۱۸	زمان رنگ آمیزی روی بتونه بعد از اجرا	پس از ۴۸ ساعت
۱۹	نقطه اشتعال	غیر قابل اشتعال
۲۰	سایز بسته بندی	20 Kg
۲۱	زمان نگهداری	۶ ماه در بسته بندی اولیه

دستور العمل اجرا:

۱. بتونه فایبر سمنت باید به نسبت ۳ به ۱ با آب مخلوط شود. (۳ پیمانه بتونه فایبر سمنت + یک پیمانه آب)
۲. بتونه فایبر سمنت را به آب اضافه، سپس ۲ تا ۳ دقیقه با دست و یا میکسر صنعتی رنگ، به خوبی مخلوط گردد.
۳. مخلوط بتونه بعد از ساخت با توجه به دمای محیط به مدت ۱ الی ۲ ساعت قابل استفاده می باشد.

توضیحات:

آدرس: مشهد، کیلومتر ۱۲ جاده

مشهد - قوچان، پارک علم و فناوری

تلفکس: ۳۷۵۹ ۱۵۵۳ - ۰۵۱

همراه: ۹۱۱۶ ۱۱۰ ۰۹۱۵

Website: www.Saze.Persian-ST.ir

Email: persian_st@yahoo.com

۱. شرایط نگهداری: دور از یخبندان و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت
۲. این بتونه خنثی، غیر قابل اشتعال و کاملاً بی خطر می باشد اما جهت افزایش ایمنی لطفاً از تماس آن با دست، چشم و دهان خودداری گردد.