

تاریخ :

شاره :

پوست :

چسب کاشی-سرامیک پرشین

چسب کاشی و سرامیک **پرشین** یک چسب پایه سیمانی خاکستری رنگ می باشد. این چسب بر اساس استاندارد های اروپا و با مقاومت و طول عمر بالا طراحی گردیده است.

کاربرد:

چسب کاشی-سرامیک **پرشین** یک چسب پایه سیمانی می باشد. این چسب بر اساس استاندارد های اروپا و با مقاومت و طول عمر بالا طراحی گردیده است.

به دلیل تولید صنعتی و کنترل کیفیت مستمر، دارای یکنواختی و کیفیت بسیار بالاتری نسبت به ملاتهای سنتی است. این چسب در دو رده مختلف برای نصب کاشی و سرامیک تولید شده و کار کردن با انها فوق العاده راحت و آسان است.

- چسب کاشی-سرامیک **پرشین** تیپ I : برای استفاده در محیط داخلی ساختمان

- چسب کاشی-سرامیک **پرشین** - سوپر: برای استفاده در محیط داخلی و خارجی ساختمان و همچنین برای استفاده بر روی دیوارها و پانل های گچی



شرایط محیطی:

چسب کاشی-سرامیک **پرشین** برای استفاده در هر دو شرایط آب و هوایی گرم و خشک و معتدل طراحی گردیده است. دمای محیط در زمان اجرا باید بیشتر از $+5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد باشد. در آب و هوای فوق العاده گرم همراه با وزش باد شدید مطابق دستورالعمل مندرج در بند روش اجرا عمل شود.

آماده سازی:

سطح زیرکار بایستی به گونه ای شاقول و نرم باشد که امکان نصب کاشی و سرامیک با استفاده از یک لایه نازک چسب فرآهم شود. در صورت لزوم بایستی سطح قبل از کاشی کاری با پلاستر آستری **پرشین** آماده سازی گردد. سطح کار بایستی قبل از کاشی تمیز شده و عاری از مانده های سیمانی، چربی و سایر آلودگی ها باشد.

مخلوط کردن:

چسب کاشی-سرامیک **پرشین** را به آب اضافه کنید و با استفاده از یک همزن مکانیکی / بر قی آنرا هم زده تا به مخلوطی با غلظت یکنواخت و مناسب برسید. برای مصارف اندک می توان به صورت دستی نیز چسب را مخلوط کرد (میزان آب مورد نیاز مطابق مندرجات پشت پاکت می باشد). پس از مخلوط کردن اولیه جهت حل شدن کلیه افزودنی ها ۱۰ دقیقه منتظر بمانید سپس مخلوط را مجددا هم بزنید. اگر نون چسب آماده مصرف است. در صورت نیاز و در زمان اجرا می توانید مقدار اندکی آب به مخلوط اضافه نمائید.

روش اجرا:

در شرایط عادی و مطلوب (دمای متعادل و بدون وزش باد) ابتدا یک لایه نازک چسب **پرشین** را با استفاده از ماله فلزی تخت بر روی سطح بکشید. سپس لایه دوم را ضخیم تر و با استفاده از یک ماله دندانه دار بر روی سطح اعمال کنید.

در شرایط آب و هوایی فوق العاده گرم (دما بیشتر از 30°C درجه سانتیگراد توان با وزش باد) به

شرح فوق عمل شده اما قبل از نصب بایستی پشت کاشی و سرامیک را به یک لایه نازک (در حدود ۲ میلیمتر) چسب **پرشین** آغشته نمود.

۲ روز پس از نصب سرامیک می توان بر روی آن قدم گذاشت. در زیندی دیوار و کف به ترتیب یک و دو روز پس از اجرا قابل انجام است.

مشهد ، بلوار معلم ، حدفاصل معلم ۳۶
و چهارراه دانشجو ، پلاک ۹۵۶

طبقه ۱ ، واحد ۱۰۱

تلفکس : ۰۵۱ - ۳۷۵۹ ۱۵۵۳

همراه : ۰۹۱۵ ۱۱۰ ۹۱۱۶

Website : www.Persian-ST.com

Email : persian_st@yahoo.com

تاریخ :
شماره :
پوست :

نگهداری:

کیسه ها را بالاتر از سطح زمین و دور از باران نگهداری کنید. کیسه های باز نشده را می توان برای مدت ۱ سال در مکانی خشک نگهداری کرد.

ایمنی:

کلیه شرایط ایمنی و کمکهای اولیه در مورد استفاده از مصالح سیمانی را رعایت نمایید.

مشخصات فنی چسب کاشی و سرامیک پرشین

برتلنند تیپ ۲ یا سفید	سیمان
ماسه تمیز، خشک، دانه بندی و کلاسه سده	ماسه
نگهدارنده آب، مواد افزودنی جهت بهبود حسبنده و کارابی و فیبرهای مخصوص. کلیه افزودنی ها با آب ترکیب می گرددند و بی خطر می باشند.	افزودنها
خاکستری یا سفید	رنگ
کیسه استاندارد ۲۵ کیلوگرمی	سایز بسته بندی
مطابق مندرجات بشت باکت	میزان آب مصرفی
۴-۴ ساعت بستگی به دمای محیط. توجه: دمای زیاد باعث کوتاه شدن زمان ماندگاری می گردد.	زمان ماندگاری
۶-۶ کیلوگرم / متر مربع	میزان مصرف
مقاوم در برابر آب، بخ زدگی و شرایط جوی	دوام
۱۲۴ EN ۲۲ مطابق با MPa ۱/۲	مقاومت حسبنده کششی اوله

مشهد ، بلوار معلم ، حدفاصل معلم ۳۶

و چهارراه دانشجو ، پلاک ۹۵۶

طبقه ۱ ، واحد ۱۰۱

تلفکس : ۰۵۱ - ۳۷۵۹ ۱۵۵۳

همراه : ۰۹۱۵ ۱۱۰ ۹۱۱۶

Website : www.Persian-ST.com

Email : persian_st@yahoo.com